



深圳市賽雅電子漿料有限公司

Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

Tel : 0755-28078692

Fax : 0755-28078687

[www.sryeo.com](http://www.sryeo.com)(中文)

[www.sryeo.net](http://www.sryeo.net) (Eng.)

[sales@sryeo.com](mailto:sales@sryeo.com)

## 产品规格书/Specification

产品/product:	导电银浆/ Silver paste
料号/Part number:	01L-2908A

### 适用范围/Application:

单组分导体浆料系列，一种为快干型电路修补用导电银浆。此浆料具有广泛的应用基体（pet、玻璃、陶瓷等软基材和硬质基材），与基体的匹配性能良好，用该浆料制出的电极固化后外观光亮、细腻，结构致密。

### 使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	PI、玻璃、陶瓷、金属等基材 PI、 glass、 ceramic, metal, etc
使用方法 Method of use	手工点胶 Dispensing ( by needle cylinder, etc.)
固化 Drying conditions	施工后，晾在空气中即可自干。（一般 10~30 分钟即可表干，2 小时后即可自干，时间越长，连接的电阻会越小）。 如果有条件，可在低于 150℃ 内温度内烘烤；或者加速通风，可加速固化。 (具体烘烤温度和烘烤时间可根据实际需要设定，一般 5-20 分钟)
稀释剂 Thinner	ST-1001

### 性能/Characteristics:

#### 1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 细度 Fineness	≤5μm	FOG test
2 粘度 Viscosity	120-320Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT (博利飞) 粘度计，转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。



深圳市賽雅電子漿料有限公司

Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

Tel : 0755-28078692

Fax : 0755-28078687

[www.sryeo.com](http://www.sryeo.com)(中文)

[www.sryeo.net](http://www.sryeo.net) (Eng.)

[sales@sryeo.com](mailto:sales@sryeo.com)

---

**保存条件, 有效期/Storage condition and Term of validity**

产品应在 5-15℃ 的环境温度下密封储存, 有效期为产品出厂之日起 3 个月。

The product shall be guaranteed for 3 months after shipping date, keep tightly under at 5-15℃

**包装方式/Packaging method:**

标准包装, 500 克/罐, 小包装 200 克/罐

Standard package 500g/can, sample package 200g/can

**注意事项:**

- a. 从冷藏室取出后, 应在室温下放置至温度平衡后, 方可开封使用。(一般建议使用前 4 小时取出, 置于室温下)。
- b. 本浆料含有有机溶剂, 使用时应保持通风良好; 使用时避免同眼睛、皮肤或衣服接触, 不要靠近火种或燃烧物。如有接触, 请用清洁精清洗。